

ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 в 1 БЫСТРОСОХНУЩАЯ

3 в 1 - преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль

ОПИСАНИЕ	Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль на основе акриловой смолы с добавлением атмосферо- и химически стойких пигментов, инертных цинксодержащих наполнителей, органических растворителей и функциональных добавок.																																	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климатов, а также внутри помещений. Применяется для окраски металлических конструкций (складские помещения, ангары, гаражи, трубы, мосты, ворота, двери, навесы, кованная мебель, декоративные ограждения, решетки и др. изделия). Возможно использование грунт-эмали для окраски бетонных и деревянных поверхностей.																																	
СВОЙСТВА	<p>Прочное антикоррозионное покрытие с хорошей адгезионной прочностью, высокой твердостью и износостойкостью, устойчивое к кратковременному воздействию пресной и морской воды, индустриального масла, имеющее хороший декоративный вид.</p> <p>Грунт-эмаль прекрасно подходит для окрашивания новых и ремонта ранее окрашенных поверхностей. Пленка грунт-эмали устойчива при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 60 °С.</p>																																	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<table border="1"> <tr> <td>Цвет</td> <td colspan="2">Черный, красно-коричневый, серый и другие цвета по заявке потребителей</td> </tr> <tr> <td>Степень блеска</td> <td colspan="2">Полуматовая, матовая</td> </tr> <tr> <td>Плотность, г/см³</td> <td colspan="2">1,3</td> </tr> <tr> <td>Объемная доля нелетучих веществ, %</td> <td colspan="2">45</td> </tr> <tr> <td>Время высыхания на отлип по ИСО 1517, 40 мкм</td> <td>10 мин при +20 °С</td> <td>40 мин при 10 °С</td> </tr> <tr> <td>Время высыхания до степени 3 по ГОСТ, 40 мкм</td> <td>30 мин при +20 °С</td> <td>1,5 ч при 10 °С</td> </tr> <tr> <td>Межслойная выдержка (мокрый по мокрому)</td> <td colspan="2">5-10 мин</td> </tr> <tr> <td>Время набора окончательной твердости</td> <td colspan="2">7 суток при +20 °С</td> </tr> <tr> <td>Время до нанесения следующего покрытия при +20 °С</td> <td colspan="2">Максимальное – не ограничено Минимальное – 30 мин</td> </tr> <tr> <td>Теоретический расход при ТСП 40 мкм</td> <td colspan="2">120 г/м²</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая толщина сухой пленки</td> <td colspan="2">40-100 мкм</td> </tr> </table> <p>В зависимости от назначения и области применения может быть рекомендована другая толщина пленки по сравнению с указанной. Это изменит расход и может повлиять на время сушки и интервалы перекрытия.</p>	Цвет	Черный, красно-коричневый, серый и другие цвета по заявке потребителей		Степень блеска	Полуматовая, матовая		Плотность, г/см ³	1,3		Объемная доля нелетучих веществ, %	45		Время высыхания на отлип по ИСО 1517, 40 мкм	10 мин при +20 °С	40 мин при 10 °С	Время высыхания до степени 3 по ГОСТ, 40 мкм	30 мин при +20 °С	1,5 ч при 10 °С	Межслойная выдержка (мокрый по мокрому)	5-10 мин		Время набора окончательной твердости	7 суток при +20 °С		Время до нанесения следующего покрытия при +20 °С	Максимальное – не ограничено Минимальное – 30 мин		Теоретический расход при ТСП 40 мкм	120 г/м ²		Рекомендуемая толщина сухой пленки	40-100 мкм	
Цвет	Черный, красно-коричневый, серый и другие цвета по заявке потребителей																																	
Степень блеска	Полуматовая, матовая																																	
Плотность, г/см ³	1,3																																	
Объемная доля нелетучих веществ, %	45																																	
Время высыхания на отлип по ИСО 1517, 40 мкм	10 мин при +20 °С	40 мин при 10 °С																																
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ, 40 мкм	30 мин при +20 °С	1,5 ч при 10 °С																																
Межслойная выдержка (мокрый по мокрому)	5-10 мин																																	
Время набора окончательной твердости	7 суток при +20 °С																																	
Время до нанесения следующего покрытия при +20 °С	Максимальное – не ограничено Минимальное – 30 мин																																	
Теоретический расход при ТСП 40 мкм	120 г/м ²																																	
Рекомендуемая толщина сухой пленки	40-100 мкм																																	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Металлическую поверхность тщательно очищают от рыхлой ржавчины, окалины, непрочно держащегося старого покрытия, масел и др. видов загрязнений. Границы между очищенным участком поверхности и прочным лакокрасочным покрытием шлифуют до плавного перехода и очищают от пыли. Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить.</p> <p>Новые гладкие металлические поверхности для придания шероховатости шлифуют мелкозернистой шлифовальной бумагой. Очищенную поверхность обезжиривают растворителем и тщательно высушивают.</p> <p>Деревянные поверхности, подготовленные к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений, соответствуя требованиям ГОСТ 2140 и ГОСТ 15155. Влажность древесины не должна превышать 15%.</p>																																	
ПОДГОТОВКА ГРУНТ-ЭМАЛИ	Перед применением грунт-эмаль необходимо термостатировать при температуре не ниже плюс 10 °С в течение суток. Тщательно перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости разбавителем «Экспресс PRO» или ксилолом.																																	

Продукт предназначен только для профессионального использования. Данная информация основывается на собственных тестированиях и практическом опыте, полученных в условиях конкретных проектов. Ввиду многих факторов, влияющих на процесс изготовления, методов и условий использования наших материалов, данная информация не освобождает от проведения собственных тестирующих методов, а также не несет гарантии на конкретные свойства и годность продукции для специфических целей. Данное техническое описание приведено для общей ознакомительной информации. Технические данные могут меняться без уведомления, при этом настоящая редакция данного технического описания заменяет все предыдущие. Вся актуальная информация представлена на нашем сайте www.kvil.ru.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	<p>Рекомендуемая температура воздуха не ниже плюс 10 °С. Относительная влажность воздуха не выше 80%. В отдельных случаях возможно нанесение покрытия при температурах до минус 20 °С. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 °С. Запрещено наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.</p> <p>Температура грунт-эмали при нанесении должна быть не ниже плюс 10 °С.</p>	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.	
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	<p>Пневматическое распыление:</p> <p>давление – 1,8-3,0 бар; диаметр сопла – 1,2-1,6 мм; * рабочая вязкость – 25-40 с.</p>	<p>**Безвоздушное распыление:</p> <p>давление – не менее 120 бар; диаметр сопла – 0,009-0,015''; рекомендованная степень разбавления – 5-7%.</p>
	<p>* Рабочая вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм</p> <p>** Данные для безвоздушного распыления рекомендованные и могут изменяться.</p>	
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА	<p>Устойчивость цвета покрытия некоторых оттенков может снижаться под воздействием агрессивной химической среды. Это не отразится на эксплуатационных свойствах покрытия.</p> <p>Некоторые цвета могут потребовать дополнительных слоев для получения полноценной укрывистости.</p> <p>В случае с оттенками, пигментированными алюминием, царапающие операции или влажность/вода могут вызвать изменение цвета/нарушение поверхностного слоя. Это не отразится на эксплуатационных свойствах покрытия.</p>	
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Разбавитель «Экспресс PRO», ксилол.	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНО- СТИ	<p>Грунт-эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при исправной вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.</p> <p>Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества.</p>	
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	Транспортировать грунт-эмаль при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С. Хранить грунт-эмаль рекомендуется при температуре плюс 5 °С до плюс 30 °С в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев с даты изготовления.	
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ТУ 20.30.12-136-54651722-2017	